

SS-EN 13043, Ballast för tank- asfaltändamål

Etelhem Tänglings 1:38 utfärdandedatum enligt Avcp 2+, 2020-02-10

Prestandadeklaration idn 2020-02-10 TÄN, 16/32

Kornform	EN 933-3	Fl ₁₀
Sortering		16/32 bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	EN 933-1	Gc 90/10
Finmaterialhalt	EN 933-1	f 2
Korndensitet	Plus/minus 0,1 Mg/m ³	EN 1097-6
		2,69 Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
Krossytegrad	EN 933-5	C _{100/0}
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal (analys ur 10-14)	EN 1097-2	LA 40
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning , Micro Deval (analys ur 10-14)	EN 1097-1	M _{DE 25}
Nötning från dubbdäck, An (analys ur 11,2-16)	EN 1097-9	A _{N 30}
Petrografiks analys	2019-01-29,2017-11-24,2019-03-15	Se petrog analys
Sammansättning / halt		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA 24 1
Radioaktiv strålning		0,04 µSv/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet		NPD

Deklarerad kornkurva, Roma lab prn 2153, 2019-11-29

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5	45
1,9	2,1	2,4	2,7	2,9	3	3	3	3,1	3,4	15,4	48	90,2	100